



ЭМУЛЬСОЛ ХТС ЭМУЛЬСОЛ ХТС-1С — Рекомендации по применению

Технический препарат «ЭМУЛЬСОЛ ХТС-1С» можно применять как без разбавления, распыляя прямо на поверхность опалубки, так и путем приготовления эмульсии.

Технический препарат «ЭМУЛЬСОЛ ХТС» рекомендован для получения микроэмульсий высокой устойчивости.

Рекомендации по приготовлению эмульсии составов типа ЭМУЛЬСОЛ:

Результаты по состоянию эмульсии после 4,5 суток выдерживания при $t=20^{\circ}\text{C}$.

| Наименование | 5%-й содовый раствор | | | 10%-й содовый раствор | | |
|-----------------|--|---------|------|--|---------|---------|
| | Содержание концентрата в эмульсии, % масс. | | | Содержание концентрата в эмульсии, % масс. | | |
| | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
| ЭМУЛЬСОЛ ХТС | МЭ + | МЭ + | ---- | МЭ + | МЭ + | МЭ + |
| ЭМУЛЬСОЛ ХТС-1С | ---- | ---- | ---- | ЭМ + | ЭМ + | ЭМ + |

МЭ – микроэмульсия. Характеризуется высокой устойчивостью во времени.

ЭМ – эмульсия. Появление «сливок» не является браковочным показателем.