



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Готовая к применению эмульсия гидрофобной пропитки, впитывающих минеральных поверхностей (бетона, бетонных блоков, кирпича, песчаника, камня) предотвращает образование высолов на поверхности,

защищает ее от воздействия грязи, поскольку не позволяет поверхности впитывать дождевую воду и грязь

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подложка должна быть сухой, морозостойкой и свободной от посторонних включений.
- Подложку подготовить таким образом, чтобы не было несвязанных частиц разделяющих субстанций. Необходимо исключить возможность последующего проникновения влаги через трещины, швы, крупные поры и т.д.
- Наносить валиком, щеткой, методом обливания или распыления.
- Количество рабочих подходов зависит от впитывающей способности, но не менее двух.
- На бетон без последующего покрытия наносить не менее 3 раз (сырое по сырому).
- Расход 0,2-0,4л/м² на один рабочий подход в зависимости от впитывающей способности подложки.
- Время высыхания При 20°C и относительной влажности воздуха устойчивость к дождю появляется через 6 часов.
- Чистка инструмента.
- Сразу после употребления водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные водоотталкивающие свойства и длительная защита поверхности
- Высокая проникающая способность, подходит для щелочных поверхностей
- Без сильного запаха, экологически чистый, не меняет цвета, не влияет на паропроницаемость, не образует пленку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Показатели	Норма по ТУ	Метод испытаний
1	Внешний вид при 20°C	Жидкость от белого до серого цвета	Визуально по п.5.2 настоящих ТУ
2	Плотность 20°C, г/см ³	0,98-1,02	Визуально по п.5.2 настоящих ТУ
3	pH 1%-го водного раствора	6,0-7,5	По ГОСТ 22567.5

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20°C.
- Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.
- Не допускать длительного замораживания и перегрева.
- Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.
- Допускается выпадение незначительного осадка при длительном хранении или замораживании, не влияющее на качество средства.

ФАСОВКА

